



# POLYPRIMER

**POLYPRIMER ir oksidējoša bitumena un šķīdinātāja bāzes ātri cietējošs gruntēšanas sastāvs.**



**Garantēta Kvalitāte**  
**UNI EN ISO 9001:2008 un**  
**UNI EN ISO 14001:2004**



**Polyglass ir Zaļās Būvniecības**  
**Padomes biedrs**

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS

**POLYGLASS®**

**MAPEI**  
 GROUP

*Adds value!*

## TEHNISKAIS APRAKSTS

POLYPRIMER ir oksidējoša bitumena un šķīdinātāja bāzes ātri cietējošs gruntēšanas sastāvs.

## PIELIETOJUMS

POLYPRIMER fiksē betona virsmas putekļus un aizpilda tās poras uzlabojot pamatņu adhēziju ar bitumena hidroizolācijas membrānām - gan uzkausējamām, gan līmējamām un pašlīmējošām.

POLYPRIMER ātri nožūst, sastāvs viegli iekļūst pamatnē un teicami saķeras ar to, neveidojot lipīgu virskārtu.

## DARBA APRAKSTS

Virsmai, kuru paredzēts hidroizolēt, jābūt sausai, tīrai, attīrītai no eļļām, putekļiem un veidņellās.

Produkts ir gatavs lietošanai un to pirms lietošanas nepieciešams tikai samaisīt. Sastāvu uzklāt izmantojot sareni, rullīti vai pulverizatoru. Ja produkts tiek izmantots kā grunts pirms karstās iestrādes membrānām, to uzklāt tikai uz pilnībā sausas virsmas.

Ja virsma ir mitra, ieteicams izmantot bitumena bāzes grunti, kas piemērota mitrām virsmām. Sastāva žūšanas laiks atkarīgs no pamatnes porainības, uzklātās kārtas biezuma, pamatnes temperatūras un klimatiskajiem apstākļiem.

Parasti sastāvs nožūst 2-4 stundu laikā pēc tā uzklāšanas. Zemas apkārtējās temperatūras apstākļos vai uz neabsorbējošas pamatnes, sastāva žūšanas laiks var pagarināties.

## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

KONSISTENCE	Šķidrums	IESŪKŠANĀS DZIĻUMS PAMATNĒ 25 °C	15 - 20 dmm
KRĀSA	Melns	MINIMĀLĀ DARBA TEMPERATŪRA	+5 °C
PH PIE 20 °C	Neitrāls	VISKOZITĀTE DIN 4 PIE 20 °C	12" - 17"
BLĪVUMS PIE 20 °C	0,95 Kg/l +/- 5%	UZLIESMOŠANAS PUNKTS SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ	< 21 °C
SAUSAIS ATLIKUMS PIE 130 °C	40% - 43%	UZLIESMOJAMĪBA	> 200 °C
OKSIDĒJUŠA BITUMENA FRASA LŪZUMA PUNKTS	-10 °C	ŽŪŠANAS LAIKS PIE 20 °C	2 - 4 stundas
BITUMENA MĪKSTINĀŠANĀS PUNKTS	90 °C - 100 °C	PATĒRIŅŠ ATKARĪBĀ NO PAMATNES VEIDA	200 - 350 gr/m <sup>2</sup>
		UZGLABĀŠANAS LAIKS SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ	24 mēneši

## IEPAKOJUMS, UZGLABĀŠANA UN DARBARĪKU TĪRĪŠANA

IEPAKOJUMS	5, 10 un 20 lītr. iepakojumos
UZGLABĀŠANA	Produktu uzglabāt 24 mēn. slēgtos iepakojumos, sausā vietā. Sargāt no UV stariem.
DARBARĪKU TĪRĪŠANA	Instrumentus tīrīt izmantojot šķīdinātāju

## DROŠĪBAS NORMAS

Skat. Drošības datu lapas.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

POLYGLASS neuzņemas atbildību par realizētajiem projektiem, kā arī ar to iestrādi saistītajiem trešo pušu tiesību pārkāpumiem. Sīkāku informāciju iespējams iegūt sazinoties ar ražotāja pārstāvniecību.



*Adds value!*

**POLYGLASS SPA**

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it