



Ūdeni un eļļu
atgrūdošs
pārklājums

Pulētas porcelāna flīzes, marmors un granīts,
akmens un aglomerāti



MP90, elpojošs eļļu un ūdeni atgrūdošs aizsargpārklājums, novērš eļļainu vai taukainu vielu (eļļa, ziepes, šampūns utt.) un ūdens iesūkšanos virsmās, saglabājot to sākotnējo izskatu.



PATĒRIŅŠ

APTUVENĀIS PATĒRIŅŠ (1 litrs):

Marmors / granīts 30 m²

Porcelāna flīzes 30/40 m²

Teraco 30 m²

375 ml pudeles; 12 pudeles vienā kastē.

1 litra kannas, 6 gab. vienā kastē

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

UZMANĪBU

- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.
- Uzklāšanas laikā un produkta žūšanas laikā telpās nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
- Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.
- Viena diska tīrīšanas iekārtas izmantošana ir atļauta tikai gadījumā, ja tā ir pilnīgi nebojāta.

TEMPERATŪRAS

Uzglabāt produktu pie temperatūras robežās no 0° līdz 30°C.
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30°C.

PIELIETOJUMS

- Teicami piemērots traipu necaurļaidīga pārklājuma izveidei porcelāna flīzēm, marmoram un granītam.
- Tas nodrošina aizsardzību pret grafiti vertikālām dabīgā akmens virsmām.
- Tas ir ideāli piemērots virtuves un vannas istabas virsmu aizsardzībai.
- Traipu noturīgs: tas kavē parasto ūdeņaino un eļļaino vielu absorbciju un traipu veidošanos.

PRIEKŠROCĪBAS

- Nemaina virsmu dabisko krāsu.
- Neveido virsmas plēvi.
- Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarei ar pārtiku.
- Impregnē, aizsargā un atvieglo virsmu tīrīšanu.
- Tas hidroizolē, aizsargā un atvieglo tīrīšanu.
- Ideāli piemērots plaisu-efekta keramisko flīžu aizsardzībai.

DARBA APRAKSTS

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.

Uzklāšana: Vienmērīgi un nepārtraukti uzklāt MP90 uz tīras un sausas virsmas, izmantojot suku vai flīsa materiālu, mitrinot arī šuvju vietas. Pirms produkta pilnībā nožūst (pēc apmēram 10–15 minūtēm), berzēt virsmu un noņemt visus atlikumus, izmantojot ar sastāvu samitrinātu mikrošķiedras lupatiņu. Nosusināt virsmu ar tīru drānu. Lai paātrinātu procesu, virsmu var apstrādāt ar viena diska grīdas pulēšanas iekārtu. Uz ļoti absorbējošiem materiāliem uzklāt divus sastāva slāņus ar 8 stundu intervālu. Uz virsmas var kāpt pēc 12 stundām, bet ūdens un eļļas atgrūdošā aizsardzība kļūst efektīva pēc 24 stundām.

Kopšana: Izmantot atšķaidītu **CLEANER PRO**.

Uzmanību:

*Pirms uzklāšanas uz visas virsmas, pārbaudīt produktu uz neliela laukuma, lai pārliecinātos, ka produkts nemaina virsmas krāsu.
Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus.
Uzklāšanas laikā un produkta žūšanas laikā telpās nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.*