

SS80 SEAMTAPE

VIENPUSĒJA AUGSTAS LIPĪBAS BUTILA PĀRLAIDUMU LENTE

APRAKSTS

SS80 SEAMTAPE ir augstas lipības butila pārļaidumu lente ar poliestera plēvi, kas laminēta no vienas puses.

LIETOŠANA

SS80 SEAMTAPE ir piemērota dažādu būvmateriālu savienošanai un blīvēšanai, taču īpaši izstrādāta membrānas pārļaidumu vietu noblīvēšanai GB-600 gāzes tvaika barjerai, kā arī vaļēju būvbedru sienu blīvēšanai, kur izmantotas VOLTEX® DS / DSCR, SWELL-TITE® un ULTRASEAL XP hidroizolācijas membrānas.

SS80 SEAMTAPE augstā adhēzija atvieglo tās vienkāršu un precīzu lietošanu un neradot liekus atkritumus.

SS80 SEAMTAPE lente nodrošina vieglu iestrādājamību, labu saķeri ar plašu pamatņu klāstu. SS80 SEAMTAPE ir laba UV noturība un tās elastība saglabājas visā tās kalpošanas laikā.

IESTRĀDE

Uzklāšana: Uzklāt SS80 SEAMTAPE tieši no rullļa uz membrānas virsmas un stingri piespiest to vietā. Izmantot silikona rullīti visā uzklātās lentes garumā, lai izspiestu visu iesaistīto gaisu un nodrošinātu labu saķeri ar membrānu pārļaidumu vietās.

Ierobežojumi: Darba temperatūra: +5°C līdz +40°C (virsmām jābūt sausām un zemā temperatūrā brīvām no ledus).

IEPAKOJUMS

Krāsa: Balta
Materiāls tiek piegādāts 80 mm x 35 m rullļos; 4 rullji (140 m) katrā kastē.

Uzglabāšana: 24 mēneši, uzglabājot oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā.

TEHNISKIE DATI

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBAS	NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS	TESTA METODE
Dinamiskā bīdes adhēzija	N/cm ²	10	M15
Plēšanas adhēzija pie atraušanas 90°	N/cm	9	M48
Plēšanas adhēzija pie atraušanas 180°	N/cm	10	M41
Tilpummasa	N/m ³	1.6	M6
Mitruma tvaiku pārneses ātrums	1.2 kg/litri	0.15	ISO9932 / BS ISO 15106
Temperatūra ekspluatācijā	°C	-40 līdz +90	

M = ražotāja testa metode