



# MP90 ECO XTREME

## ĪPAŠI VIDEI DRAUDZĪGS ŪDENI UN EĻĻU AGRŪDOŠS AIZSARGPĀRKLĀJUMS

Pulētām porcelāna flīzēm, marmora un granīta materiāliem, dabīgā akmens materiāliem un aglomerātiem, betona virsmām

### PIELIETOJUMS

- Ūdeni un eļļas atgrūdošs pārklājums ar dabisku efektu.
- Labākais videi draudzīgais traipu aizsargpārklājums porcelāna flīzēm, dabīgam akmenim, marmoram un granītam ar pulētu, matētu un matētu slīpētu efektu.
- Samazina absorbciju, neietekmējot materiāla dabisko izskatu.
- Tas hidroizolē, aizsargā un atvieglo tīrīšanu.
- Tas ir arī ideāli piemērots šuvju, keramikas un saplaisājušas virsmas efekta materiālu, sveķu-marmora un akmens plātņu apstrādei.
- Piemērots arī krāsainu betona flīžu un rekonstruētu akmens materiālu apstrādei.
- Tas nodrošina pret-grafiti aizsardzību, kas novērš grafiti krāsas saķeri ar virsmām. Tas paātrina grafiti notīrīšanas procesu, jo grafiti var viegli notīrīt no virsmām.
- Ūdeni un eļļu atgrūdošs: tas kavē parasto ūdeņaino un eļļaino vielu absorbciju un traipu veidošanos uz virsmām.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Šim produktam ir īpaši zema GOS emisija: sertificēts ar GEV un marķēts ar EC1 plus zīmi.
- Dod LEED kredītpunktus.
- Nesatur oglekļa dioksīdu šķīdinātājus: videi draudzīga apstrāde.
- Pateicoties tam, ka šis ir ūdens bāzes produkts, tas uzklājams uz pamatnēm ar mitrumu, tāpēc to var uzklāt 24-48 stundas pēc virsmas mazgāšanas, saīsinot darbam nepieciešamo laiku.
- Uzklāšana vienā kārtā: uzklāt un viegli ieberzēt, līdz produkts pilnībā iesūcas.
- Neveido uz virsmas plēvi un nedzeltē.
- Tas ir ideāli piemērots virtuves un vannas istabas virsmu aizsardzībai.
- Pa virsmu var staigāt jau pēc 2 stundām\*.
- Uzklāšanas nosacījumi: temperatūra = 20 ° C;
- mitrums < vai = 60%; Uzklāt atbilstoši norādījumiem uz etiķetes.

### DARBA APRAKSTS

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.

#### Uzklāšana:

Sakratīt pirms lietošanas.

**Materiāliem ar matētu apdari (dabīgais akmens, terakota, aglomerāti, betona flīzes):** Vienmērīgi un nepārtraukti uzklāt MP90 ECO XTREME uz tīras un sausas virsmas, izmantojot suku vai flīsa materiālu, mitrinot arī šuvju vietas. Pirms izžūst, lieko produkta daudzumu notīrīt ar tīru drānu. Uz ļoti absorbējošiem materiāliem uzklāt divus sastāva slāņus ar 20 minūšu intervālu.

#### **Pulētām porcelāna flīzēm, dabīgam akmenim, aglomerātiem ar spīdīgu apdari:**

Uzklāt MP90 ECO XTREME uz tīras un sausas virsmas, pilnībā samitrinot materiālu un šuves, izmantojot suku vai mīksta materiāla uzliku. Pirms produkta izžūst (apmēram pēc 10–15 minūtēm), berzēt virsmu ar mikrošķiedras audumu, kas samitrināts ar produktu, lai veicinātu tā iesūkšanos



pamatnē. Nosusināt virsmu ar tīru drānu. Lai paātrinātu procesu, virsmu var apstrādāt ar viena diska grīdas pulēšanas iekārtu.

**Lai pabeigtu virsmas apstrādes ciklu:**

Uz porainiem materiāliem, piemēram, dabīgā akmens, rekonstruētām flīzēm, aglomerātiem un betona flīzēm, kas ieklātas iekštelpās, atkarībā no materiāla un vēlamā efekta (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE) var uzklāt vasku. Pa virsmu var staigāt jau pēc 2 stundām \*. Ūdeni un eļļu atgrūdošs efekts ir panākts jau pēc 24 stundām.

**Virsmas uzturēšana**

Izmantot atšķaidītu **CLEANER PRO**.

**Uzmanību:**

*Pirms uzklāšanas uz visas virsmas, pārbaudīt produktu uz neliela laukuma, lai pārliecinātos, ka produkts nemaina virsmas krāsu.*

*Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.*

<b>APTUVENAIS PATĒRIŅŠ (1 litrs):</b>	
<b>pulētas porcelāna flīzes</b>	<b>30-50 m<sup>2</sup></b>
<b>Pulēts marmors / granīts</b>	<b>20-30 m<sup>2</sup></b>
<b>Matēts slīpēts akmens</b>	<b>10-20 m<sup>2</sup></b>