

Polyprimer HP 45 TF Professional

Toluolu nesaturošs bitumena gruntēšanas sastāvs ar ātri žūstošiem šķīdinātājiem tā sastāvā



POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL ir toluolu nesaturošs bitumena gruntēšanas sastāvs ar ātri žūstošiem šķīdinātājiem tā sastāvā.

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL tiek pielietots, lai veicinātu adhēziju, piesaistītu putekļus un piepildītu poras betona virsmās, ļaujot ātri uzklāt polimēru bitumena membrānas gan kausēšanas, gan aukstajā tehnoloģijā, izmantojot bitumena līmes vai pašlīmējošās membrānas.

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL var uzklāt arī uz vecām polimēru bitumena membrānām vai nepārkļātām, necinkotām un nesarūsējušām metāla virsmām.

Produkts ir ātri žūstošs, tam piemīt teicama iesūkties spēja un adhēzija ar pamatni.

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL piemērots jebkura veida pamatnēm, piemēram, cementa vai metāla virsmām, lai izveidotu aizsargājošu un saķeres kārtu.

IETEIKUMI IEKLĀŠANAI

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL piemērots uzklāšanai ar rullīti, otu vai bezgaisa pulverizatoru.

Ir svarīgi, lai apstrādājamās betona virsmas būtu pēc iespējas sausas un bez eļļas, putekļiem un veidņu eļļas.

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL ir gatavs lietošanai pēc tā samaisīšanas.

Virsmām, uz kurām paredzēts kausēt polimēru bitumena membrānas, gruntēšanas sastāvu ieteicams uzklāt tikai uz betona virsmas, kas ir pilnīgi sausa, mitrām virsmām vislabāk izvēlēties bitumena grunti, kas īpaši izstrādāta šādām virsmām.

Žūšanas laiks būs atkarīgs no betona porainības, uzklātā produkta daudzuma, kā arī no virsmas un apkārtējās vides temperatūras. Produkts ir paredzēts uzklāšanai uz virsmām atklātās, labi vēdināmās telpās un izmantojot atbilstošus personīgās aizsardzības līdzekļus, kā norādīts drošības datu lapās.

Uz metāla vai betona virsmām labā stāvoklī vidējais patēriņš ir aptuveni 150-300 g/m². Pēc uzklāšanas produkts parasti nožūst aptuveni 1-2 stundu laikā 20°C temperatūrā.

Tas var aizņemt ilgāku laiku, ja temperatūra ir īpaši zema, vai virsma nav īpaši absorbējoša, vai tiek uzklāta biezāka materiāla kārtā. Pirms membrānu uzklāšanas, vienmēr pārliecināties, vai šķīdinātāji ir pilnībā iztvaikojuši.

Pirms **POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL** uzklāšanas, ir jānoņem visas vaļīgās un drūpošās pamatnes daļas, kā arī krāsas slāņi, rūsa, putekļi vai veidņu eļļas; virsmām jābūt rūpīgi notīrītām, nestspējīgām un sausām.

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL nav ieteicams uzklāt uz vieglbetona segumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par uzklāšanu, sazinieties ar Polyglass SpA vietējo pārstāvniecību.

Polyprimer HP 45 TF Professional

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

STANDARTS	TEHNISKAIS APRAKSTS	MĒRVENĪBA	NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS
-	KONSISTENCE	-	Šķidrums
-	KRĀSA	-	Melns
-	PH PIE 20 °C	-	6,5 ÷ 7,5
-	TILPUMMASA PIE 20 °C	kg/l	0,94 (±0,03)
EN ISO 3251	SAUSAIS ATLIKUMS	%	57 - 63
-	PĀTERIŅŠ ATKARĪBĀ NO PAMATNES	g/m²	150 - 300
-	ŽŪŠANAS LAIKS 20 °C	St.	1 - 2
DIN 53211	VISKOZITĀTE DIN 4 PIE 25 °C	Sekundes	42 - 58
-	DARBA TEMPERATŪRA	°C	+5 / +35
ASTM D3828-87	UZLIESMOŠANAS TEMP. SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ	°C	< 23
-	STABILITĀTE ORIGINĀLĀ SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ	Mēn.	24

IEPAKOJUMS

5, 10 un 20 litru iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Produkta derīguma termiņš pareizi noslēgtā traukā, uzglabāts sausā vietā, sargāts no tiešiem saules stariem: 24 mēn.

IEKĀRTU TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas notīrīt aprīkojumu ar parastiem šķīdinātājiem.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL ir uzliesmojošs šķidrums un tvaiki; norīšanas gadījumā un nonākot elpceļos, var būt letāls. Izraisa ādas kairinājumu, nopietnu acu kairinājumu, var izraisīt elpceļu kairinājumu un orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL** jātur tālāk no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. Izvairīties no pilienu, tvaiku vai aerosola ieelpošanas. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas. Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazināties ar saindēšanās informācijas centru - neizraisīt vemšanu. Ugunsgrēka gadījumā dzēst ar sausā pulvera ugunsdzēsības aparātu. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. **POLYPRIMER HP 45 TF PROFESSIONAL** satur ksilolu.

JURIDISKĀ ATRUNA

Norādītās vērtības ir aptuveni vidējie dati par pašreizējo produktu klāstu, un Polyglass SpA tos var rediģēt vai atjaunināt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Klients vai lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai jūsu rīcībā esošā tehnisko datu lapa ir derīga attiecīgajai produkta partijai, un vienmēr, vai jums ir izsniegta jaunākā versija. Vienmēr izmantot jaunāko tehnisko datu lapu un attiecīgo Eksploataācijas īpašību deklarāciju jaunāko versiju, kuras pieejamas www.polyglass.com. Gala lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai produkts ir piemērots paredzētajam mērķim.

TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.



POLYGLASS SPA
Reģistrētā adrese: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy - Administratīvā mītne un ražotne: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Plave (TV) - Italy
Phone +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - Email: info@polyglass.it - www.polyglass.com

REV. 2-24