

Flexo S6 Premium P

Elastomēra destilēta bitumena hidroizolācijas membrāna.

B_{ROOF}(t1) - B_{ROOF}(t2)



FLEXO S6 PREMIUM P ir teicamas veiktspējas lietošanai gatava ELASTOMĒRA hidroizolācijas membrāna.

Destilēta bitumena bāzes membrāna ar augstu elastomēru SBS (stirēna-butadiēna-stirēns) termoplastiskas gumijas saturu.

FLEXO S6 PREMIUM P ir membrāna, kas ražota atbilstoši standartiem, ko nosaka NAT® tehnoloģija, inovatīva ražošanas sistēma, kas palīdz kontrolēt polimēru matricas novecošanos bitumena membrānām.

FLEXO S6 PREMIUM P ir B_{ROOF}(t1) un B_{ROOF}(t2) sertificēta atbilstoši ārējā uguns veiktspējas standarta EN 13501-5 prasībām.

FLEXO S6 PREMIUM P ir armēta ar neaustu poliestera materiālu, kas stabilizēts ar stikla šķiedru. Armējums nodrošina augstu stiepes stiprību (visos virzienos), un punktveida slodzes noturību ar teicamu izmēru stabilitāti.

Elastība zemā
temperatūrā
-20 °C



PRODUKTS
ATBILST EIROPAS STANDARTIEM



B_{ROOF}(t1) ĀRĒJĀS UGUNŠ
VEIKTSPĒJAS CERTIFIKĀCIJA



B_{ROOF}(t2) ĀRĒJĀS UGUNŠ
VEIKTSPĒJAS CERTIFIKĀCIJA

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

PRODUKTS	EN 13707 JUMTI						EN 13969 PAMATI		EN 13859-1 IZOLĀCIJAS MATERIĀLS NEPĀRTRAUKTIEM JUMTU SEGUMIEM	EN 13970 TVAIKA BARJERA	EN 14695 TILTI UN VIADUKTI	
	VIENSLĀŅA		DAUDZSLĀŅU				SAKŅU BARJERA	KAPILĀRAIS MITRUMS				GRUNTSŪDENS
	ATKLĀTĀS VIRSMAS	SLOGOTĀ JUMTA VIRSMA	ATKLĀTĀS VIRSMAS		SLOGOTĀ JUMTA VIRSMA							
			BĀZES SLĀNIS	NOSEDZOŠĀ LOKSNE	BĀZES SLĀNIS	NOSEDZOŠĀ LOKSNE						
FLEXO S6 PREMIUM P 3 mm F F			•		•							
FLEXO S6 PREMIUM P 4 mm F F			•		•	•		•				
FLEXO S6 PREMIUM P 5 mm F F			•		•	•		•				
FLEXO S6 PREMIUM P 4 kg F F			•		•							
FLEXO S6 PREMIUM P 4 mm G F				•								
FLEXO S6 PREMIUM P 5 mm G F				•								
FLEXO S6 PREMIUM P 4,5 kg G F				•								
FLEXO S6 PREMIUM P 5 kg G F				•								

FLEXO S6 PREMIUM P var izmantot kā daļu no daudzslāņu jumta seguma, atklātās vai slogotās hidroizolācijas sistēmās. Membrānu var uzklāt kā bāzes slāni vai nosedzošo slāni. Gludajā versijā (kā norādīts diagrammā) **FLEXO S6 PREMIUM P** ir piemērots uzklāšanai uz PAMATU sienām, lai cīnītos ar KAPILĀRO MITRUMU vai ūdens sūcēm, kā daļa no VIENA vai DAUDZSLĀŅU sistēmas vai kā zemgrīdas MITRUMA BARJERA.

NOSLĒDZOŠIE SLĀŅI

FLEXO S6 PREMIUM P membrānas standarta versijai augšējā puse ir pārklāta ar spīdīgu polipropilēna plēvi, savukārt versija ar minerālo pārklājumu ir pārklāta ar dabīgām vai dažādu izmēru krāsainām keramikas šķembām. Versijai ar minerālo virsmu ar laiku var mainīties krāsas tonis. Krāsas maiņa dažu mēnešu laikā pēc materiāla iekļāšanas atmosfēras faktoru ietekmes rezultātā ir uzskatāma par dabisku parādību.

Apakšpusē ir standarta aizsargapdare, kas sastāv no termiski kausējamas polietilēna plēves. Lai iegūtu papildinformāciju par citām pieejamajām membrānas apdarēm, lūdzu, sazināties ar Polyglass SpA vietējās pārstāvniecības tirdzniecības nodaļu.

Virsmas pārklājumi



Glancēta polipropilēna plēve (F)



Šķembas (G)


Pamatnes pārklājumi



Kausējama polietilēna plēve (F)

PIEEJAMIE KRĀSU TŌŅI

Šifera šķembu izvēle:



Pelēks



Melns



Zaļš



Sarkans



Balts



* Balts Reflect Plus

* Ļoti atstarojošas krāsas (Vēssais Jumts).

Balts Reflect Plus - SRI (saules atstarošanas indekss): 79,8% <SRI< 82,2%¹; Ri: 67%; E: 88%.

¹ Atkarībā no vēja ātruma. Sākotnējās vērtības saskaņā ar ASTM, attiecībā uz jauniem materiāliem.

TEHNISKAIS APRAKSTS

STANDARTS	TEHNISKAIS APRAKSTS	MĒRVENĪBA	NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS				
			FLEXO S6 PREMIUM P			FLEXO S6 PREMIUM P G	
EN 1848-1	PLATUMS	m	≥ 1			≥ 1	
EN 1848-1	GĀRUMS	m	10 (±1%)		8 (±1%)	10 (±1%)	8 (±1%)
EN 1849-1	BIEZUMS	mm	3 (±0,2)	4 (±0,2)	5 (±0,2)	-	-
EN 1849-1	MASA UZ VIENĪBAS PLATĪBU	kg/m²	4 (±10%)		-	4 (±10%)	5 (±10%)
EN 1848-1	VIRSMAS TAISNUMS	mm/10 m	Atbilst prasībām			Atbilst prasībām	
EN 1928-B	ŪDENS NECAURLAIDĪBA	kPa	≥ 300			≥ 300	
EN 1931	ŪDENS TVAIKU IZTURĪBAS KOEFICIENTS μ	-	20000 (±20%)			20000 (±20%)	
EN 13897	ŪDENS NECAURLAIDĪBA PĒC STIEPES ZEMAS TEMPERATŪRAS APSTĀKĻOS	kPa	NPD			NPD	
EN 13501-1	UGUNS REAKCIJA	Klase	E			E	
EN 13501-5	ĀRĒJĀ UGUNIS NOTURĪBA	Klase	B _{ROOF} (t1) - B _{ROOF} (t2)*			B _{ROOF} (t1) - B _{ROOF} (t2)*	
EN 12039	GRANULU ADHĒZIJA	%	NPD			≤ 30	
EN 1850-1	REDZAMI DEFEKTI	-	Nav			Nav	
EN 1107-1	IZMĒRA STABILITĀTE	%	≤ 0,3			≤ 0,3	
EN 12316-1	ŠUVES NOTURĪBA PRET ATRAUŠANU	N/50 mm	NPD			NPD	
EN 12317-1	BĪDES NOTURĪBA	N/50 mm N/50 mm	NPD			NPD	
	Gareniskais Šķērsām		NPD			NPD	
EN 12691-A	TRIECIENNOTURĪBA (STINGRA PAMATNE)	mm	≥ 900			≥ 900	
EN 12691-B	TRIECIENNOTURĪBA (MĪKSTA PAMATNE)	mm	≥ 1000			≥ 1000	
EN 12730-A	IZTURĪBA PRET STATISKO SLODZI (MĪKSTA PAMATNE)	kg	≥ 15			≥ 15	
EN 12730-B	IZTURĪBA PRET STATISKO SLODZI (STINGRA PAMATNE)	kg	≥ 20			≥ 20	
EN 12310-1	NOTURĪBA PRET PLĒŠANU	N N	≥ 180			≥ 180	
	Gareniskais Šķērsām		≥ 200			≥ 200	
EN 12311-1	STIEPES IZTURĪBA	N/50 mm N/50 mm	750 (±20%)			750 (±20%)	
	Gareniskais Šķērsām		600 (±20%)			600 (±20%)	
	PAGARINĀJUMS LĪDZ PLĪSUMAM	%	45 (±15)			45 (±15)	
	Gareniskais Šķērsām	%	45 (±15)			45 (±15)	
ASTM D 1000	ATRAUŠANA	N/10 mm	NPD			NPD	
EN 1109	AUKSTĀ ELASTĪBA	°C	≤ -20			≤ -20	
EN 1110	PLŪSMAS NOTURĪBA PIE PAAUGSTINĀTAS TEMPERATŪRAS	°C	≥ 100			≥ 100	
ILGTSPĒJĪGUMS PĒC NOVECINĀŠANAS							
EN 1928-B - EN 1296	ŪDENS NECAURLAIDĪBA PĒC MĀKSLĪGĀS NOVECINĀŠANAS	kPa	Atbilst prasībām			Atbilst prasībām	
EN 1928-B - EN 1847	ŪDENS NECAURLAIDĪBA PĒC PAKĻAUŠANAS ĶĪMISKĀM VIELĀM	kPa	Atbilst prasībām			Atbilst prasībām	
EN 1850-1 - EN 1297	MĀKSLĪGĀ NOVECINĀŠANA, ILGSTOŠI PAKĻAUJOT UV STAROJUMAM, PAAUGSTINĀTAI TEMPERATURAI UN ŪDENS IEDARBĪBAI	-	Atbilst prasībām			Atbilst prasībām	
EN 1109 - EN 1296	MĀKSLĪGĀS NOVECINĀŠANAS IZPAUSMES (AUKSTĀ ELASTĪBA)	°C	≤ -10			≤ -10	
EN 1110 - EN 1296	MĀKSLĪGĀS NOVECINĀŠANAS IZPAUSMES (PLŪSMAS NOTURĪBA)	°C	≥ 90			≥ 90	
PAPILDUS DATI							
EN 13583:2012	NOTURĪBA PRET KRUSU	m/s	NPD			NPD	
-	NOTURĪBA PRET KRUSU - VKP APIB N° 09	Klase	NPD			NPD	
SP METHOD 3873	RADONA GĀZES CAURLAIDĪBA	-	NPD			NPD	
SP METHOD 3873	RADONA GĀZES PĀRVADE	-	NPD			NPD	
BR 2012	METĀNA GĀZES PĀRNESAMĪBA	-	NPD			NPD	
IEC 62631-3-1:2016	TILPUMA PRETESTĪBA	Ωcm	NPD			NPD	
EN 13948	IZTURĪBA PRET SAKŅU CAURAUŠANU	-	NPD			NPD	
-	TERMĀLĀ VADĪTSPĒJA	W/mK	0,20			0,20	
-	TERMĀLĀ JAUDA	kJ/K	1,20			1,20	

* Klasifikācija ir derīga pārbaudītajām slāņu sistēmām, ieskaitot visus iespējamus paplašinātos pielietojumus saskaņā ar CEN/TS 16459:2019.

IEPAKOJUMS

PRODUKTS	BIEZUMS mm	SVARS kg/m²	IZMĒRS m
FLEXO S6 PREMIUM P F F	3	-	1x10
FLEXO S6 PREMIUM P F F	4	-	1x10
FLEXO S6 PREMIUM P F F	5	-	1x8
FLEXO S6 PREMIUM P F F	-	4	1x10
FLEXO S6 PREMIUM P G F	4	-	1x8
FLEXO S6 PREMIUM P G F	5	-	1x8
FLEXO S6 PREMIUM P G F	-	4,5	1x10
FLEXO S6 PREMIUM P G F	-	5	1x10

UZGLABĀŠANA

Produkts tiek piegādāts ruļļos, kas iepakoti vertikāli uz paletēm. Vienmēr izmantot svara sadales elementu, ja nepieciešams sakraut paletes vienu uz otras. Ciets sadales elements novērsīs apakšā esošo ruļļu bojājumus. Nepakļaut materiālu saskarei ar šķīdinātājiem vai organiskiem šķīdumiem. Produktu uzglabāt oriģinālajās kartona kastēs sausās telpās, nepakļaut saules staru iedarbībai.

Nemot vērā daudzveidīgās produkta pielietojuma situācijas, atšķirīgas pamatnes un dažādo pielietojumu DAUDZSLAŅU HIDROIZOLĀCIJAS SISTĒMAS, Polyglass SpA nevar uzņemties atbildību par iegūto rezultātu ne funkcionālīti, neizšķata ziņā. Rev. 2-26

Flexo S6 Premium P

IETEIKUMI IEKLĀŠANAI

Pamatnei, uz kuras paredzēts uzklāt **FLEXO S6 PREMIUM P**, jābūt gludai, sausai, tīrai un attīrītai no svešķermeņiem vai nesaistīta materiāla daļām.

Uzklājot membrānu uz veciem hidroizolācijas slāņiem (atjaunošanas darbi), pārbaudīt vecās hidroizolācijas sistēmu un tās atsevišķus slāņus, lai pārliecinātos, ka tie joprojām ir cieši saistīti pie pamatnes.

Pārmērīgs mitruma līmenis uz hidroizolējamām virsmām var izraisīt membrānu atdalīšanos no pamatnes.

Ja membrāna tiek uzklāta virs izolācijas slāņiem, minētā izolācija vienmēr jāuzklāj virs piemērotas tvaika barjeras; izolācijas plāksnei jābūt pielīmētai vai mehāniski piestiprinātai pie pamatnes.

Eksponētās hidroizolācijas sistēmās uz siltinātiem jumtiem (siltais jumts) "Membrana SBS" kā PAMATKĀRTAS pareiza uzklāšana jāizvērtē atbilstoši vietējiem normatīviem un labās prakses vadlīnijām, ņemot vērā dažādus siltumizolācijas plākšņu veidus.

Pirms membrānu ieklāšanas, pamatni pārklāt ar adhēziju veicinošu grunti: šķīdinātāja bāzes produktu, piemēram, POLYPRIMER HP, vai ūdens bāzes sastāvu, piemēram, IDROPRIMER.

Membrānu ieklāt, nodrošinot 100% adhēziju ar pamatni, izmantojot saudzīgu uzkausēšanu ar propāna gāzes degli, ievērojot norādījumus, kas sniegti aprakstā. Membrānas ieklāšanas laikā ievērot piesardzību, lai necaurdurtu virsmu, kas varētu sabojāt membrānas virsmu (apavi ar naglām vai radzēm, smailas detaļas vai priekšmeti ar nelielu virsmas laukumu, kas novietoti uz virsmas, asi priekšmeti utt.).

Membrānas ar gludu virsmas apdari nepārklāt ar aizsargkrāsu un / vai atstarojošu krāsu.

Membrānas ar minerālu virsmu dabiski var zaudēt šifera granulas apstrādes un uzstādīšanas laikā. Vēlams pievērst uzmanību arī darbiem pēc materiāla ieklāšanas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par uzklāšanu, sazinieties ar Polyglass SpA vietējo pārstāvniecību.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Polimēra bitumena membrānas, ko ražo uzņēmums Polyglass SpA, ir izgatavotas no bitumena, kas destilēts no jēlnaftas, un nesatur darvu (atvasinātu no ogļēm), azbestu vai hlору.

JURIDISKĀ ATRUNA

Norādītās vērtības ir aptuvenie vidējie dati par pašreizējo produktu klāstu, un Polyglass SpA tos var rediģēt vai atjaunināt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Klients vai lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai jūsu rīcībā esošā tehnisko datu lapa ir derīga attiecīgajai produkta partijai, un vienmēr, vai jums ir izsniegta jaunākā versija.

Vienmēr izmantot jaunāko tehnisko datu lapu un attiecīgo Eksploataācijas īpašību deklarāciju jaunāko versiju, kuras pieejamas www.polyglass.com.

Gala lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai produkts ir piemērots paredzētajam mērķim.

PRODUKTS PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

